

TOP DECOR TENCUIALĂ DECORATIVĂ CANELATĂ

DESCRIERE	Este un produs pe bază de dispersii de polimeri acrilici, pigmenți, materiale de umplutură și aditivi. Se caracterizează prin aplicare ușoară și lucrabilitate excelentă, asigură protecția la intemperii ale peretelui, rezistență la uzură (zgâriere și șocuri mecanice), aderență excelentă la suport.
RECOMANDĂRI	Se utilizează pentru protecția și decorarea suprafețelor exterioare / interioare supuse la uzură: tencuieli din var-ciment, glet de ipsos, plăci de ipsos sau gips carton, zidărie din cărămizi normale sau BCA, vopsele vechi lavabile, etc. Tencuiala se livrează în două tipuri de baze: albă W0 și transparentă WN pentru cele două granulații 1.5mm (G15) și 2mm (G20). Pentru obținerea unor suprafețe colorate se mai poate utiliza metoda supra vopsirii cu vopsele lavabile din gama TOP EXTERIOR nuanțată în sistemul de colorare SOLARIS iar în acest caz se renunță la aplicarea stratului de fond. Se poate structura în două moduri: aspect canelat vertical sau orizontal efect obținut prin netezirea tencuielii cu drîșca de plastic prin mișcări verticale sau orizontale aspect „rotund” obținut prin mișcări circulare

DATE TEHNICE

CULOARE	albă
ASPECT, PELICULĂ USCATĂ	mată
DENSITATE	1.8 ± 0.1 Kg / L
CONSUM SPECIFIC TEORETIC*	0.5 – 0.4 m ² / Kg / strat sau 2 - 2.5 Kg / m ² / strat granulație G15
GROSIME FILM USCAT	1500 - 1600 microni
CONSUM SPECIFIC TEORETIC*	0.4 – 0.34 m ² / Kg / strat sau 2.5 - 3 Kg / m ² / strat granulație G20
GROSIME FILM USCAT	2000 - 2100 microni
COV PRODUS	max. 35 g/L conf.HG 735/2006 cat. A/c

*Consumul teoretic obținut prin aplicare cu rolă pe o suprafață netedă este indicativ cel practic depinde de mai mulți factori ca textura suprafețelor, experiența aplicatorului, geometria suprafețelor, calitatea trafaletului, aplicarea prin pulverizare, etc și pot varia între 10 și 40% din cel teoretic.

TIMP USCARE

Uscarea la atingere, minute	20° C
Uscare pentru reacoperire, ore	2
Uscare totală, zile	N.A.
	3

Uscarea poate fi influențată de temperatura scăzută, umiditatea excesivă, grosimea stratului și numărul de straturi; acești timpi de uscare pot fi modificați semnificativ de condițiile enumerate. Timpi menționati în tabel sunt valabili pentru grosimi de film de 1500-2000 microni. La grosimi mai mari de peliculă trebuie să fie luat în considerare timpi mai mari de uscare.

AVANTAJE

TOP DECOR TENCUIALĂ DECORATIVĂ CANELATĂ	-economic; -aderență bună la grund strat de fond; -rezistență mecanică ridicată;
--	--

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR	<p>Se aplică pe suprafețe noi sau vopsite în prealabil cu sisteme diluabile cu apă. Suprafețele suport trebuie pregătite cu grijă deoarece orice defect (crăpături, neregularități, asperități) necorectat, apare vizibil după aplicarea vopselei. De asemenea, pregătirea necorespunzătoare a suprafețelor conduce la o proastă adeziunea vopselei. Înainte de aplicare, suprafața care urmează să fie vopsită trebuie să fie curată, uscată și compactă.</p> <p>În general, suprafețele suport se curăță de praf și impurități după care se aplică 1 - 2 straturi de amorsă pentru fixarea prafului sau altor impurități minerale existente. Amorsa se aplică diluată sau diluată în funcție de starea suprafeței și gradul de absorbție. Ca regula generală la uscare amorsă nu trebuie să formeze pelicula lucioasă și să reziste la zgâriere. Se recomandă să se efectueze teste pe suprafețe mici înainte de trecerea la întreaga lucrare. Se aplică 1-2 straturi de Top Decor Grund strat de fond în aceeași culoare cu tencuiala decorativă în granulația dorită.</p>
------------------------------------	---

Tencuielile minerale noi pe bază de amestec de var – ciment trebuie lăsate să se matureze cel puțin 28 de zile înainte de aplicarea tencuiei decorative întrucât este un material alcalin și are nevoie de timp suficient pentru întărire și eliminare apă; se îndepărtează mecanic urmele de ciment întărit; la tencuielile vechi zonele reparate să fie de asemenea uscate iar cele vechi finisate grosier sau cu denivelări evidente se recomandă aplicarea unui tincă de nivelare; în cazul suprafețelor care au mai fost vopsite cu produse pe baza de dispersii apoase se verifică starea vopselei existente și se îndepărtează porțiunile neaderente și se reface tencuială îndepărtată;

DATE DE APLICARE

METODE DE APLICARE	fier de glet (gletieră metalică)
CURĂȚARE/DILUARE	apă rece curată
DILUȚIE	max.2 % apă
AMBALARE	7 kg; 25 kg

Se aplică la grosimea peliculei permisă de dimensiunea celei mai mari granule de marmură din compoziția tencuiei decorative cu ajutorul fierului de glet din oțel inoxidabil după care se structurează prin drisuire circulară sau verticală cu o drisca din material plastic; produsul se recomandă a se aplica la o zi de la aplicarea grundului strat de fond; produsul se diluează cu apă până la max.2% în cazul aplicării în condiții de temperaturi ridicate și obligatoriu se va lucra pe latura fațadei care nu se află direct expusă razelor solare; se aplică într-un singur strat, fără întrerupere, concomitent pe toată suprafața prin procedeul „umed pe umed” pentru a se evita apariția nadelor; nu se va aplica pe suprafețe foarte fragile ; nu se recomandă a se realiza local ulterior în scop de a efectua reparații și rectificări peste o suprafață deja aplicată deoarece zonele respective vor ieși în evidență în aspectul general al finisajului; pentru evitarea variațiilor de nuanță se recomandă ca pe întreaga suprafață aplicarea să se efectueze folosind un singur loc de produs.

CONDIȚII DE APLICARE

TEMPERATURA DE APLICARE	Minim 5°C. ATENȚIE: sub 5°C nu se efectuează aplicări
TEMPERATURA SUPORT	Temperatura suportului trebuie să fie mai mare cu cel puțin 5°C iar vara temperatura suportului nu trebuie să depășească 30-35°C.
UMIDITATEA RELATIVĂ	max.75%
PREGĂTIRE PRODUS	Omogenizare în ambalajul original și condiționare la temperatura camerei

Inaintea deschiderii ambalajului se șterg urmele de apă, ulei sau alte impurități pentru prevenirea contaminației produsului. Se amestecă produsul în ambalajul original până la omogenizarea completă și redispersarea eventualului sediment. În cazul depozitărilor îndelungate este posibilă uscarea produsului pe partea interioară a capacului astfel încât, la scoaterea acestuia, se va avea grijă să se îndepărteze eventualele coji ajunse la suprafața vopselei. Nu se va executa vopsirea vara la temperaturi mai mari de 35°C și direct în soare, toamna/iarna la temperaturi mai scăzute de 10°C sau atunci când sunt condiții de vânt puternic, ceață sau pericol de îngheț și/sau ploaie. Nu se va lucra în condiții de temperaturi foarte ridicate sub directa influență a razelor soarelui, vânt puternic, ceață, umiditate ridicată peste 80% și pericol de îngheț sau ploaie în primele 24 de ore după aplicare.

SISTEME POSIBILE

SISTEM RECOMANDAT Aplicabil pe supafețe pregătite corespunzător în prealabil.	Alles Weiss amorsă de perete	1 - 2 straturi
	Top Decor Grund strat de fond	1 strat
	Top Decor Tencuiulă decorativă canelată strat	1

După utilizare instrumentele de lucru se recomandă a fi spălate cu multă apă; dacă se întrerupe vopsirea pentru un timp scurt, pentru a evita spălarea rolei, aceasta se învelește într-o folie de plastic având grijă să nu rămână aer în interior. Uscarea peliculei sa va prelungi în condiții de temperatură scăzută, umiditate ridicată și aplicarea în straturi groase; produsul nu se aplică la temperaturi mai mici de 5°C și nu se usucre bine la temperaturi mai mici de 10°C; rezistențele complete ale peliculei se obțin după minim 10 zile de la aplicare, în condiții normale de temperatură și umiditate.

DATE SUPLIMENTARE

VALABILITATE	Produsul este garantat 18 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare.
---------------------	--

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

MĂSURI DE SIGURANȚĂ	Produsul este diluabil cu apă, netoxic, neinflamabil, nu influențează siguranța utilizatorilor. Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor, nu va fi depozitat în apropierea depozitelor de alimente, iar ambalajul original nu va fi refolosit pentru depozitarea alimentelor. Când folosiți acest produs nu mâncăți și nu beți; se vor aplica măsurile generale de igienă. Se recomandă evitarea contactului prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele, inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor și/sau aerosolilor sau ingerarea produsului. Dacă produsul este utilizat în spații închise este obligatorie asigurarea unei circulații continue adecvate de aer proaspăt în cursul aplicării și uscării. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați fișa date de securitate a produsului.
----------------------------	--



DEPOZITARE ȘI MANIPULARE

DEPOZITARE

Depozitarea se face doar în ambalajul original, în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare și intemperii, la temperatură de 5 – 30 °C. În spațile de depozitare trebuie să se mențină o curățenie perfectă prin îndepărțarea oricărei surgeri accidentale.
Pe ambalaj va exista eticheta originală a producătorului și se vor respecta indicațiile de pe aceasta.
La o temperatură mai mică de +5 °C produsul se deteriorează ireversibil.

NOTA: *Produsul este destinat utilizării profesionale. Informațiile și datele conținute în prezenta fișă tehnică se bazează pe evaluarea, măsurătorile și practica producătorului, în condiții standard de depozitare, manevrare și utilizare a produsului. Clientul este responsabil de utilizarea adecvată a acestora, conform recomandărilor producătorului. Orice nerespectare a condițiilor și metodelor de aplicare, depozitare sau pregătire a suprafeței poate influența negativ performanțele standard ale produsului pus în operă. Clientul este responsabil de verificarea existenței unei eventuale modificări a prezentării produsului, respectiv a descrierii tehnice.*

Emitere: 01.10.2019